

ビニール絶縁チューブ / マーカー用チューブ / 汎用

HKI-ソフトチューブ

柔軟性に優れたマーカー用絶縁チューブです。

高い柔軟性を有し、低温時での印字に適しています。
耐熱温度は60℃です。保管に便利なケース入りです。

標準色 : 白



製品サイズ表

※下記以外のサイズ・色調等のご用命も承ります。

内径(mm)	内径公差(mm)	標準肉厚(mm)	肉厚公差(mm)	定尺(m)
3	±0.15	0.4	±0.07	100
3.2	±0.25			
3.4				
3.6				
4				
4.2				

物性試験表

項目		白
引張試験	引張強さ (MPa)	18.8
	伸び (%)	428
	100%モジュラス (MPa)	5.4
加熱後引張試験	引張強さの残率 (%)	92
	伸びの残率 (%)	96
加熱変形率 (%)		15
耐寒性 (°C)		-45
熱安定性 (時間)		5.0
耐油性	引張強さの残率 (%)	99
	伸びの残率 (%)	94
JIS硬度 (23°C)		69
比重		1.35

加熱条件・・・100℃/120時間 試験方法・・・JIS K 6723準拠
*上記は代表値であり、保証値ではありません。

■ 印字例

