

ノンハロゲンチューブ / 汎用

# ポリエチレンチューブ

絶縁性に優れた軟質PEチューブです。

軽量で耐寒性に優れています。耐蝕・耐薬品性及び耐衝撃に優れたチューブです。  
※使用温度は60℃以下でご使用下さい。

標準色： 原色



## 製品サイズ表

内径×外径 (mm)	定尺 (m)	内径×外径 (mm)	定尺 (m)	内径×外径 (mm)	定尺 (m)
2×4	200	8×10	100	19×23	100
3×5	〃	8×11	〃	21×27	120
4×6	〃	8×12	〃	25×31	50
5×7	100	9×11	〃	28×34	90
5×8	〃	9×12	〃	32×38	50
6×8	〃	10×13	〃	35×42	90
6×9	〃	12×15	〃		
6×10	〃	13×17	〃		
7×9	〃	15×18	〃		
7×10	〃	16×21.5	120		

\*上記規格の他、別製作にも応じます。  
\*規格・寸法の変更、或いは廃止の場合もございます。

## 一般物性表

項目	試験方法	単位	代表値
密度	JIS K7112	g/cm <sup>3</sup>	0.920
引張弾性率	JIS K6922-2	MPa	150
引張破壊応力	JIS K6922-2	MPa	12.0
デュロメータ 硬さ	JIS K7215	HDD	48
VICAT 軟化点	JIS K7206	℃	91
脆化温度	JIS K7216	℃	<-75

\*上記は代表値であり、保証値ではありません。

★使用温度：軟質PE（低密度）については、60℃以下でご使用下さい。  
尚、50℃以上の使用に於いては、内圧のかからない状態でご使用下さい。